

КЛЕЙБЕРИТ 135.6

Специальный клей для склеивания мягкой мебели

Область применения

Склеивание:

- Различных пеноматериалов между собой, а также приклеивание пеноматериалов на древесину и древесные материалы, картон и стеклопластик, а также текстильные материалы.
- Нетканых материалов, резиновых волокон, кокосовых матов с пеноматериалами.

Преимущества

- Высокая доля сухого остатка
- Хорошая распыляемость
- Преимущественно одностороннее нанесение
- Хорошая термостойкость
- Трудновоспламеняемый

Свойства клея

Основа: синтетический каучук в растворителе

Цвет: красный

Плотность: около 1,16 г/см³

Вязкость, 20°C:

Брукфильд Sp. 2/20 Upm:
около 300 mPa·s

Консистенция: распыляемый

Очиститель: КЛЕЙБЕРИТ 821.0

Время выветривания:
20 секунд (при одностороннем и двустороннем нанесении)

Время открытой выдержки:

при двустороннем нанесении
около 20 мин.
при одностороннем нанесении
около 4 мин.

Маркировка: подлежит маркировке согласно Нормам ЕС, содержит дихлорметан (См. паспорт безопасности)

Способы нанесения

- С помощью воздушных и безвоздушных приборов для распыления

Переработка

Склеиваемые материалы должны быть сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Все материалы перед переработкой должны быть акклиматизированы. Наилучшая температура для переработки 18 - 20°C. Клей нельзя перерабатывать при температуре ниже +15° C. Рекомендуемая влажность древесины составляет 8 - 12%.

Клей следует наносить с помощью пистолета-распылителя (диаметр сопла 1,3 - 1,7 мм, давление 3 - 4 бар).

Расход клея: При одностороннем нанесении
около 60 г/м²
При двустороннем нанесении
2 x около 30 г/м²

Чем тоньше нанесение клея, тем мягче клеевой шов!

Клей к моменту склеивания не должен давать тянущихся нитей, а только отлип. Последующий сдвиг (корректировка) деталей невозможна.

Для того, чтобы клеевой шов оставался мягким, склеенные детали не должны в течение 24 часов подвергаться сильному давлению.

Очистка

Рабочие аппараты можно очищать с использованием КЛЕЙБЕРИТ 821.0

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ 135.6:

Жестяная канистра	5,0 кг нетто
Жестяная канистра	30,0 кг нетто
Жестяная бочка	220,0 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ 821.0

Жестяная канистра	35 кг нетто
-------------------	-------------

Прочие виды упаковки по запросу.

КЛЕЙБЕРИТ 135.6

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ 135.6 в оригинальной упаковке при температуре 15 -20 °С хранится около 6 месяцев.

Температуροустойчивость клея при транспортировке – около –3 0°С.

Перед применением клей довести до комнатной температуры (20 °С) и хорошо перемешать.

По состоянию на 18.11.2020, заменяет предыдущие редакции

Уничтожение отходов

Код отходов 080409

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно .

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность за превышающую стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.